

Webacid[®] HC

Kationische Bitumenemulsion, für den Schichtverbund im Belagsbau

Beschreibung	Bitumenemulsionen sind feine Verteilungen von Bitumen in Wasser. Das Bitumen liegt dabei in Form mikroskopisch kleiner Kügelchen vor, deren Durchmesser im Mittel 2-6 μ beträgt. Webacid[®] HC entspricht den Anforderungen an kationischen Bitumenemulsionen nach der SN 670205-NA EN 13808:2005
Anwendung	Webacid[®] HC wird als Voranstrich im gesamten bituminösen Belagsbau verwendet. Ausgewählte Haftmittel ermöglichen eine hervorragende Verklebung der Belagsschichten. Eine sorgfältige Reinigung der Unterlagen ist unerlässlich.
Verarbeitung	Die zu behandelnde Fläche muss möglichst trocken sein. Verschmutzte Oberflächen müssen vor dem Aufspritzen des Haftklebers gereinigt werden. Webacid[®] HC kann mit den im Strassenbau üblichen Spritzgeräten kalt verarbeitet werden. Um eine exakte Dosierung zu gewährleisten, ist die Verwendung von feinen Düsen (ca. 4mm) zu empfehlen. Mit unseren Vorspritzrampen erreichen Sie ein rationelles Verarbeiten und eine vollflächige Bindemittelverteilung. Der Voranstrich muss für das Befahren der Belags LKW's abgetrocknet sein. Webacid[®] HC ist eine kationische (saure) Bitumenemulsion. Die Spritzgeräte müssen deshalb sauber sein. Falls vorher mit anionischen (alkalischen) Emulsionen gearbeitet wurde, müssen die Geräte, Pumpen, Schläuche und Spritzanlagen mit viel Wasser durchgespült werden. Webacid[®] HC ist frostempfindlich und sollte deshalb nur in der warmen Jahreszeit verwendet werden. Der Verbrauch richtet sich nach der Oberflächenstruktur, Belagssorte und Objekt Gegebenheiten. Unterdosierungen sind zu vermeiden. Auf gefrästen Flächen muss die Dosierung wegen der grösseren Oberfläche und Saugfähigkeit erhöht werden. Die Abbindezeit (Trocknung) wird beeinflusst durch die klimatischen Verhältnisse vor Ort. Wichtige Faktoren sind: Bodentemperatur, Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Bindemitteltemperatur sowie die Beschaffenheit der Unterlage.

Produktanwender müssen das jeweils neueste Technische Merkblatt unter www.ctwmuttenz.ch abrufen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt, welches ebenfalls auf unserer Homepage unter www.ctwmuttenz.ch einsehbar ist.



CTW-Strassenbaustoffe AG
Bizenstrasse 50
Postfach
CH-4132 MuttENZ

Tel. +41 61 467 66 00
Fax +41 61 467 66 99
contact@ctwmuttenz.ch
www.ctwmuttenz.ch



Technisches Merkblatt

Druckdatum: 15.04.2010
Überarbeitet am: 12.01.2010

Seite 2 von 2

Technische Daten	Lieferform	:	Fässern à 200 kg oder im Tankanhänger
	Lagerung	:	vor Frost geschützt, 2 Monate nach Herstellung gelagert werden, resp. Verfalldatum auf dem Gebinde Vor Gebrauch das Fass kurz aufrühren, schütteln oder drehen.
	Dichte bei 25 °C	:	~ 0.99 g/cm ³
	Bindemittelgehalt	:	48 % - 52 %
	Trocknungszeit bei 20 °C (Boden)	:	ca. 20 min.
	Dynamische Viskosität bei 25 °C	:	ca. 100 mPas.
	pH-Wert	:	2-3
	Rückstand auf Prüfsieb 0.16 mm	:	< 0.1 %
	Verarbeitungstemperatur	:	> 5 °C
	Luft- und Bodentemperatur	:	> 5 °C
	Erweichungspunkt R.u.K. des zurückgewonnen Bindemittels	:	min. 39°C

Wichtige Hinweise Bitumenemulsionen sind frostempfindlich.

Kationische und alkalische Emulsionen sind nicht mischbar. Spritzgeräte müssen deshalb bei einem allfälligen Sortenwechsel gründlich mit viel Wasser gespült werden.

Bei Anwendung spezieller Art oder unter besonderen Bedingungen ist unser Technischer Dienst beizuziehen.

Bei Temperaturen unter 5 °C sollte mit Bitumenemulsionen nicht mehr gearbeitet werden.

Die vorliegenden Angaben wurden aufgrund unseres derzeitigen Standes von Wissen und Erfahrungen erarbeitet. Wir garantieren die Lieferung von qualitativ einwandfreier Ware, können aber für die unsachgerechte Verwendung und deren Ergebnisse keine Gewähr übernehmen.
